

CON-CAL FLUATERING

Med ekstra tørstofindhold

Produktet :

Aktiv stof : Fluorosilikat

PH: 2,0

Brugsklar væske,
Støvbinder, forstærker og
tætner betonoverflader.

Egenskaber :

Behandlede overflader
bliver modstandsdygtige
overfor aggressive stoffer,
samt opnår en forøget
styrke og hårdhed.

Forbrug :

Alt efter betonens
kvalitet, må påregnes et
forbrug på mellem 200
og 300 g. eller mere pr.
M².

Leveres i 25 liters dunke.

Teoretisk udregnet
forbrug :

Ca. 100 g pr. M² pr. Lag.

Eller 2 - 300 g pr. M² i alt.

Brugsanvisning :

Når betonen er mindst 14 dage
gammel, (og der ikke er foretaget
nogen afsyring), og overfladen er fri for
fedt og olie .m.m.. Påføres CON-CAL
enten fortyndet 1:2 eller 1:1 med vand,
for bedre indtrængen. Ved senere
påføringer ufortyndet.

Påføres lettest med blød kost eller
lignende.

Mellem påføringerne må overfladen
ikke tørre ud.

Efter sidste påføring, og inden
udtørring efterskylles med vand, for at
undgå misfarvning.

For at konstatere hvornår behandlingen
er tilstrækkelig, kan man f.eks. efter 2.
behandling dryppe et par dråber 5%
saltsyre på overfladen. Hvis der sker
opbrusning, bør behandlingen
fortsættes, hvis intet sker er
behandlingen færdig.